



Renoxil Penetral

-hloubkový penetrační nátěr

I.VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Renoxil

PENETRAL

hloubkový penetrační nátěr

Složení:

Směs akrylátové disperze makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek.

Příklad použití:

Jako základní penetrační nátěr na savé podklady/dřevo, omítky, atd./pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru akrylátovou barvou Renoxil Color, Renoxil Picasso, Renoxil F apod.

Příklad nátěrového postupu:

Renoxil Penetral se nanáší štětkou na suchý, prachu a nečistot zbavený podklad v jedné nebo ve dvou vrstvách/dle savosti podkladu/ s časovým intervalem min.4h.mezi jednotlivými nátěry. Vrchní nátěr je možno aplikovat za 4hod. při 20°C schnutí penetrační vrstvy, čím je nižší teplota tím se interval prodlužuje až na 24hod. Penetral je připraven přímo k použití a neředí se. Přímou nedoporučujeme ředit penetralem jiné malířské nebo fasádní barvy, může dojít k nesnášenlivosti disperzí.

Vydatnost:	10-15m ² /kg dle savosti podkladu
Vrstva povrchově zaschlá:	20 minut při 20°C
Vrstva proschlá:	24 hodin při 20°C
Způsob nanášení:	štětkou
Vzhled nátěru:	transparentní až pololesklý

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Uchovávejte mimo dosah dětí, při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle, nebo obličejový štít. Při zasažení kůže odložte znečištěný oděv a kůži omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody, vyvolejte zvracení. Při zasažení očí důkladně vyplachujte oči čistou vodou, vyhledejte lékaře.

VÝROBEK NESMÍ BĚHEM DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ ZMRZNOUT

Výrobek není označen jako škodlivý proto nemusí být vystaven bezpečnostní list.