



Renoxil fas S

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Renoxil

fasádní

Barva se silikonem

Fasádní barva určená pro venkovní nátěry omítek, betonů a stavebních hmot jak na vyzrálou tak i na čerstvou omítku opatřenou penetrací. Penetraci doporučujeme hloubkovou Renoxil penetal. Barvu lze použít také v interiéru.

Příklad použití:

- 1) Podklad penetrujeme výrobkem Renoxil penetal a necháme vyschnout 24 hodin při 20°C, při nižší teplotě o to déle, jde o to aby se odpařila z penetrace voda a akrylátová disperze mohla zesíťovat.
- 2) Po zaschnutí prvního nátěru, proveďte 2x nátěr fasádní barvou naředěnou cca 10-15% vody dle aplikace. Interval mezi jednotlivými nátěry je 3-24h v závislosti na teplotě.

Teplota podkladu při aplikaci a zasychání nesmí být nižší než +6°C

Spotřeba	0,5-0,8kg / m ² (3 vrstvy)
Bělost:	90%
Kryvost:	st. 1
Vrstva povrchově zaschlá:	3 hod.
Vrstva proschlá:	24 hod.
Způsob nanášení:	štetkou, válečkem, stříkáním
Vzhled nátěru:	bílý, matný

Bezpečnost a ochrana zdravý:

Uchovávejte mimo dosah dětí, při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle, nebo obličejový štít. při zasažení kůže odložte znečištěný oděv a kůži omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody, vyvolejte zvracení. Při zasažení očí důkladně vyplachujte oči čistou vodou,